

بررسی دوام چوب اکالیپتوس (*Eucalyptus camaldulensis*) در مقابل قارچ رنگین کمان (*Trametes versicolor*) و موریانه های منطقه الای

حبيب الله عرب تبار فیروزجایی^۱، علی رضانژاد^۱ و عبدالرحمن حسین زاده

چکیده

در این تحقیق دوام و مقاومت مکانیکی چوب درون *Eucalyptus camaldulensis* در حالت‌های طبیعی و تیمار شده در مقابل قارچ رنگین کمان (*Trametes versicolor*) روش Kolleshale طبق استاندارد DIN 52176 و B.S.838، روی نمونه‌های چوب به ابعاد / × ۲×۲ سانتیمتر و در مقابل خسارت موریانه‌ها طبق روش انجمان بین المللی حفاظت چوب، روی نمونه‌های چوب به ابعاد ۲۵×۲/۵×۲ سانتیمتر و ۳۰×۸×۸ سانتیمتر با مواد کرنسوت و سلکور با فشار ۱۸ اتمسفر بررسی گردید. نشان داد که نمونه‌های شاهد راش به طور کامل توسط موریانه‌ها تخریب شده و میزان خسارت ۱۰۰ درصد اعلام گردید. در مورد نمونه‌های شاهد *E. camaldulensis* پس از ۷ سال نصب، آثار تخریب سطحی مشاهده گردید و میزان آن ۳۰ درصد اعلام شد. قابل ذکر است که در مورد همه نمونه‌ها آثار خسارت قارچی نیز نمایان بود. علی‌رغم حضور موریانه‌ها در اطراف محل نصب، در نمونه‌های اشباع شده با کرنسوت و سلکور پس از ۵ سال هیچگونه آثار تخریبی مشاهده نگردید. با اندازه‌گیری مقاومت فشار موازی با الیاف و مقابله به سختی نمونه‌ها، در تیمارهای مختلف، مقاومت نمونه‌های شاهد بیشتر از نمونه‌های دوام طبیعی و اشباع شده با سلکور و به ترتیب در سطوح ۵ درصد و کمتر از ۱ درصد معنی دار گردید.

۱- اعضاء هیأت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، تهران ص، پ. ۱۱۶-۳۱۱۸۵ (مکانیک کننده نگارنده اول)

تاریخ دریافت: خرداد ۱۳۸۱ تاریخ پذیرش: مرداد

اندازه‌گیری درصد کاهش جرم و مقایسه آنها با یکدیگر، نارج تأثیری روی گونه‌های اشباع شده نداشته و در مورد نمونه‌های دوام طبیعی، کاهش جرمی حدود ۵ درصد بوده است و این گونه جزو چوبهای با دوام محسوب گردید.

واژه‌های کلیدی: اکالیپتوس کامالدولنسیس، قارچ رنگین کمان، سلکور کرتوزت

در شرایط افزایش درخواست برای چوب استفاده از گونه‌های سریع الرشد دست کاشت جهت جوابگویی به این نیازها ضروری است. در ایران شرایط برای کشت گونه‌های مختلف اکالیپتوس در بعضی از مناطق مساعد است. موفقیت کشت این گونه‌ها در استانهای فارس، خوزستان و قم، استقبال مردم در کشت آنها در این مناطق چشمگیر است. چون آشنازی با دوام و خواص تکنولوژیکی چوبهای مصرفی ضروری است. در این بررسی دوام مقاومت‌های مکانیک چوب اکالیپتوس (*Eucalyptus camaldulensis*) اکالیپتوسها یک قرن پیش به ایران آورده شده‌اند. چوب درختان اکالیپتوس در حالت مرطوب (سبز) شکننده و کم مقاومت بوده و پس از خشک شدن سخت و مقاوم می‌شود (ثابتی ۱۳۵۵). این گونه به لحاظ حجم تولید چوب، تنه راست و سیلندر و سایر مشخصات در شرایط ایران با ارزشترین گونه استجوانشیر (۱۳۵۱). ارتفاع برخت *Eucalyptus camaldulensis* تا ۵۰ متر، چوب درون قرمز، دایره سالانه آن به زحمت قابل تشخیص، آوندهای چوب در هر میلیمتر مربع ۱۰ عدد، این آوندها منفرد و یا ۲ تایی است، پارانشیم آن زیاد و در سلولهای آن صمع فراوان است، چوب دارای یافت متراکم، ناهمگون، سخت و با دوام است، در برابر موریانه مقاوم است، اره کردن آن سخت نیست، ولی هنگام خذکردن شکاف بر می‌دارد. میانگین طول

الیاف، قطر الیاف، قطر حفره سلولی و ضخامت دیوار سلولی چوب به طور متوسط به / / ۴/۹۱، ۴/۷۷ و / / ۵/۶۶، ۴/۷۹۹ میکرون برای درون چوب و درون و چوب برونو درصد است (حسین زاده و همکاران). در ایران مطالعات و تحقیقات زیادی در خصوص حفاظت و اصلاح چوب بعمل نیامده است. سایی (۱۳۳۸)، دوام بلندمازو (*Quercus castaneafolia*) اوری (*Q. persica*), بلوط زاگرس (*Q. macranthera*) را در مقابل حمله ۳ نوع قارچ چوبخوار *Daedalea querci* و *Polystictus versicolor* *Coniophora cerebella* و *Kolleshalae* مورد بررسی قرارداده است و نتیجه گرفته که دوام چوب برونو و درون بلندمازو فقط در برابر قارچهای *C. cerebella* و *D. querci* و *P. versicolor* بسیار کم (درصد پوسیدگی ۵ تا ۱۰ درصد) و در برابر قارچ *Aspergillus niger*, *Merulius lacrymans*, *Polyporus versicolor* مورد بررسی قرار داده و پس از ۱۶ هفته با توجه به کاهش جرم بدست آمده، در چوب برونو و درون به ترتیب تبریزی، راش، انگلی و بلوط دوام بیشتری داشته‌اند. در بخش چوب درون به ترتیب راش، تبریزی، انگلی و ط دارای دوام بیشتری بوده‌اند (به نقل از عایتی (۱۹۸۱) دوام طبیعی گونه‌های تبریزی، راش، بلوط و انگلی را در مقابل قارچ‌های *Aspergillus niger*, *Merulius lacrymans*, *Polyporus versicolor* مورد بررسی قرار داده و پس از ۱۶ هفته با توجه به کاهش جرم بدست آمده، در چوب برونو و درون به ترتیب تبریزی، راش، انگلی و بلوط دوام بیشتری داشته‌اند. در بخش چوب درون به ترتیب راش، تبریزی، انگلی و ط دارای دوام بیشتری بوده‌اند (به نقل از کاظمی و عایتی (۱۳۶۶) دوام طبیعی چهار گونه توسکا، راش، گردو و بلوط را در برابر قارچ *Coriolus versicolor* مورد بررسی قرار داده و اعلام داشتند بلوط، گردو، توسکا و راش کم دوامتر می‌باشند. چوب درون گونه‌های بلوط و گردو نجیلی بادوام و در توسکا و راش کم دوام بوده‌اند. پوسیدگی و میزان مواد استخراجی در چهار جهت اصلی جغایبی در چوب درون گونه‌ها معنی دار نبوده است.

کریمی مزرعه شاهی و پارساپژوه (۱۳۶۸) دوام چوب راش را در حالت‌های طبیعی و حفاظت شده با غلفهای مختلف نمکهای محلول در آب سلکور و بازیلت در مقابل قارچ *Coriolus versicolor* مورد بررسی قرار دادند (عرب تبار فیروزجایی و پارسا پژوه).

عرب تبار فیروزجایی و پارساپژوه (۱۳۷۱) در یک بررسی دوام چوب برون و چوب درون بلند مازو را در حالت‌های طبیعی و تیمار شده با کرتوزوت مقابل قارچ رنگین کمان مورد بررسی قرار دادند. علی رغم مصرف کمتر کرتوزوت در روش روپینگ نسبت به بتل، قارچ روی نمونه‌های اشباع شده به روشهای بتل و روپینگ قارچ رشدی نداشته است.

حبیب پور (۱۳۷۳) در یک بررسی ۵ گونه موریانه به اسامی:

Microcerotermes diversus (Silvestri), *Microcerotermes gabrielis* (Weidner), *Microcerotermes buettikeri* (Chhotani & Bose), *Amitermes vilis* (Hagen), *Anacanthotermes vagans* (Hagen)

را در خوزستان جمع‌آوری کرد. نامبرده اعلام کرد که *M. diversus* (Silverstri) گاهان چوبی و غیر چوبی زنده و غیر زنده به ویژه در منازل حمله کرده و گونه مهاجم‌تری محسوب می‌شود.

حجازی (۱۳۶۵) خسارت موریانه‌ها به چوب، مقایسه مقاومت چوب عادی و چوب درون نادرست راش ران را در مقابل حملة موریانه مورد مقایسه قرار داد.

Bhandari and Bits (1989) اثرباره قارچ *Coriolus versicolor* را بر خواص فیزیکی و شیمیایی چوب *Eucalyptus globulus* مورد مطالعه قرار دادند. نتایج نشان داد که کاهش وزن پس از یک ماه ۱۶/۶۶ درصد و پس از چهار ماه ۴۴/۵۳ درصد بوده است.

Hanif *et al.* (1989) خواص ضد موریانه‌ای مواد استخراجی از چوبهای پاکستان را مطالعه نمودند. برای آزمایش مقاومت طبیعی چوبها در مقابل موریانه ابعاد ۴×۴×۲۵ سانتی‌متر از ۱۳ گونه چوبی تهیه و در ۸ منطقه مختلف اکولوژیکی نصب

شیدند. مشاهدات پس از چند ماه نشان داد که بنه‌های *Melia*، *Platanus orientalis* و *Cedrus deodara* و *Dalbergia sissoo* و *azaderach* استخراجی محلول در استن و اتر چوب *Cedrus deodara* و چوب بردن و چوب درون *Pinus roxburghii*، *Abies webbiana* و چوب درون چنار تهیه شد. آزمون آزمایشگاهی برای هر یک از گونه‌ها روی موریانه‌های کارگر با مواد استخراجی چوب و خاک اره انجام شد. قطعات چوب *Bombax mulabaricam* تیمار شده با محلول مواد استخراجی و قطعات شاهد آزمایش شدند. آزمایش نشان داد که طول عمر موریانه‌ها کاسته شد که بیشترین آن مربوط به خاک اره و مواد استخراجی *Pinus roxburghii* و کمترین آن مربوط به چنار و سدر بس است، در حالی که برای *Abies webbiana* اختلافی بین تیمار شده و شاهد وجود ندارد. بعدها با دو گونه *Melia azaderach* و *Dalbergia sissoo* آزمایش‌های میدانی (صحرایی) به وسیله همین تیمارها در زمینی که با صفحات نازک پوشیده شده بود، در پیشواز پاکستان انجام شد که نمونه‌های شاهد توسط موریانه تغذیه شد (بهاندری و).

Rokova and Konabem (1990) برای ارزیابی چوبهای اشباع شده در برابر موریانه‌های زیر زمینی چوب درون ۸ گونه اصلی تجاری با ۵ تکرار به ابعاد $25 \times 25 \times 250$ میلیمتر تهیه و در فضای آزاد در تماس با زمین به صورت افقی (خوابیده) قرار دادند. نتایج بعد از ۲۴ ماه نشان داد که چوب *Kwila* سالم بود. اثر حمله موریانه بر بعضی از تخته‌ها مثل گرد و گینه‌ای و *Malas* مشاهده شد (Rokova and Konabem 1990).

و همکاران (۱۹۹۲) حمله موریانه‌ها را در تراورس‌های اکالیپتوس در استرالیا مورد مطالعه فرار دادند. این بررسی در مورد تراورس‌های راه آهن که مستعد پوسیدگی و حمله موریانه بودند، در نواحی خشک استرالیا به اجرا در آمد. تراورسها به

صورت سطحی با کریوزوت آغشته شده بودند که مورد حمله موریانه قرار گرفتند. در مدت ۱۸ سال مراحل و دخالت موریانه‌های جنس *Microcerotemes* محقق مورد بررسی قرار گرفت. موریانه *Moserrutus* به تراورسهای گونه Korri بیشترین خسارت را وارد کرد و جنس *Microcerotermes* بزرگترین عامل خسارت‌زای چوب در آن منطقه بوده است.

مواد و روشها

جهت تهیه مواد آزمایش، تعداد ۴ اصله درخت اکالیپتوس به طور تصادفی از درختان سالم و بدون عیوب ظاهری (بدون صدمات مکانیکی و خسارت حشرات) گردید (جدول ۱). از درختان قطع شده گرده بینه‌هایی به طول

جدول شماره ۱- مشخصات درختان مورد استفاده در این

درخت نماینده	دiameter	ارتفاع	ارتفاع	ارتفاع	ارتفاع	عرض درخت
(cm)	(cm)	(cm)	(m)	(m)	(m)	(cm)
/	/	/				E.c-1
/	/	/				E.c-2
/	/	/				E.c-3
/	/	/				E.c-4

مواد آزمایش به قطعاتی به ابعاد $8 \times 8 \times 100$ سانتیمتر تبدیل و جهت کاهش رطوبت و پیشگیری از تنشهای همکشیدگی در هوای آزاد دسته بندی شده تا رطوبت تعادل محیط (حدود ۱۲ درصد) خشک شدند. جهت ارزیابی مقدماتی خسارت احتمالی موریانه به گونه مورد بررسی، تعداد ۴۰ عدد نمونه طبق روش استاندارد انجمان بین المللی حفاظت چوب (IRG/WP-1290)، به ابعاد $\times / \times \times$ و $\times \times$

تهیه شد. مشخصات نمونه های چوب روی پلاک آلمینیومی حک شده و بر روی چوب نصب گردید. تعدادی از نمونه ها دوام طبیعی (بدون تیمار) بوده و تعدادی نیز با م حفاظتی کریوزت و سلکور با فشار حدود ۸ اتمسفر، تیمار (اشباع) گردیدند. در ابتدا ۲۰ عدد نمونه های پیش آزمایش تیمار نشده از گونه راش و تعداد ۲۰ عدد از نمونه های تیمار نشده (شاهد) گوندوس در خوزستان (ایستگاه الباحی) با آماده سازی زمین مستقر شدند (نمونه های بزرگتر تا نصف در خاک و نمونه های کوچکتر به طور افقی به عمق ۱۵ سانتیمتر در داخل خاک قرار گرفتند). یک سال بعد نمونه های آزمونی اشباع شده با کریوزت و سلکور در دو بعد ذکر شد ایستگاه الباحی نصب

جهت ارزیابی خسارت قارچ، از روش Kolleshale و برای تهیه نمونه های چوب جهت اندازه گیری کاهش جرم، مقاومت فشار موازی الیاف و مقاومت به سختی قبل و بعد از کشت قارچ از آین نامه های ۱. ارد ۵۲۱۷۶ DIN و B.S.838:1961 پیروی شد. برای تعیین کاهش جرم و مقاومت به سختی از چوب درون هر درخت ۱۲ عدد نمونه به ابعاد $1/5 \times 2/5 \times 5$ سانتیمتر و برای آزمایش مقاومت فشار موازی الیاف نیز از هر درخت، ۱۲ عدد نمونه به ابعاد $6 \times 2 \times 2$ سانتیمتر و بدین ترتیب برای هر یک از تیمار های مورد نظر (شاهد، دوام طبیعی، اشباع شده یکور) تعداد ۴۸ عدد نمونه آزمایشی از چوب درون این گونه تهیه شبا آماده سازی نمونه ها، اعم از اندازه گیری ابعاد شمارش تعداد دواره سالیانه در هر سانتیمتر از مقطع، تعیین دقیق رطوبت آنها، تعدادی از نمونه ها با ماده حفاظتی سلکور و به روش بتل با فشار حدود ۸ اتمسفر اشباع شدند. دوام این گونه ها در حالت های طبیعی و تیمار شده، در مقابل قارچ *Trametes versicolor* و موریانه ها و مقاومت مکانیکی (سختی و فشار موازی با الیاف) و درصد کاهش جرم آنها اندازه گیری شد.

ارزیابی خسارت موریانه

نمونه‌های گونه راش که به عنوان پیش آزمایش جهت انتخاب محل آزمایش میدانی نصب شده بودند (شکل ۱)، پس از ۶ سال قسمتی از نمونه‌ها که در داخل خاک قرار داشتند، به طور کامل توسط موریانه‌ها تخریب شده به طوری که نمونه‌ها از محل یقه جدا شده و میزان خسارت ۱۰۰ درصد اعلام گردید (شکل ۲).

براساس نتایج این بررسی و ارزیابی نمونه‌ها در یک دوره ۵ ساله، نمونه‌های شاهد در نمونه‌های مختلف یکسان نبود. بر روی نمونه‌های اشباع نشده (دوام طبیعی) تخریب سطحی بر روی دو مدل از نمونه‌ها (نمونه‌های بزرگتر تا نصف در خاک و نمونه‌های کوچکتر به طور افقی به عمق ۱۵ سانتیمتر در داخل خاک) مشاهده گردید که میزان آن حدود ۳۰ درصد اعلام گردید. قابل ذکر است که نمونه‌هایی که به طور افقی در عمق ۱۵ سانتیمتر در داخل خاک قرار گرفته بیشتر تخریب شده و بر روی نمایه نمونه‌ها آثار خسارت قارچی نمایان بود. بر روی نمونه‌های اشباع شده با کربنات و سلکور پس از ۵ سال، با وجود این که به علت سخت اشباع بودن این گونه، آشتگی سطحی انجام گردید، هیچگونه آثار تخریبی مشاهده نگردید.

محاورت نمونه‌های چوب با قارچ و اندازه‌گیری مقاومت فشاری موازی با الیاف و مقاومت به سختی نمونه‌ها در تیمارهای مختلف، مقاومت نمونه‌های شاهد بیشتر از نمونه‌های دوام طبیعی و اشباع شده با سلکور شده و به ترتیب درستروخ ۵ درصد و کمتر از ۱ درصد معنی‌دار شده است. با اندازه‌گیری کاهش جرم و مقایسه آنها با

یکدیگر، قارچ در مورد نمونه‌های اشباع شده تاثیری نداشته و در مورد نمونه‌های دوام طبیعی کاهش جرمی در حدود ۵ درصد داشته است که متناسب با طول عمری در حدود ۱۵-۲۰ سال است که بدین ترتیب این گونه جزء چوبهای با دوام و در گروه دوم قرار می‌گیرد.

نتایج آزمایش مقاومت به سختی، درصد کاهش جرم و مقاومت فشاری موازی با الیاف نمونه های شاهد، دوام طبیعی و تیمار شده در جدول شماره ۲ آمده است.

جدول شماره ۲- میانگین مقاومت به سختی، مقاومت فشاری موازی یا الیاف و

درصد کاهش جرم

شماره - ر، موریانه روی نمونه .

شکل شماره ۲- آزمایش میدانی نمونه‌های چوب گونه *E. camaldulensis*

نتایج مقاومت به سختی، کاهش جرم و مقاومت فشار موازی بااف نمونه‌ها، از طریق طرح آماری بلوکهای کاملاً تصادفی تجزیه و تحلیل شد. مقایسه انواع تیمارها با استفاده از محاسبه مقدار F انجام گرفت. نتایج و تجزیه و تحلیل در سطح یک درصد معنی‌دار بودن در جدولهای شماره ۵ و ۶ آمده است.

جدول شماره ۳- تجزیه واریانس مقاومت به سختی.

سطح احتمال	F	درجه آزادی آزادی	مجموع مریعات مریعات میانگین مریعات	منبع تغییرات	تکرار
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
		/	/	/	
			/		

c.v. =% /

جدول شماره ۴- تجزیه واریانس مقاومت فشار موازی با الیاف.

سطح احتمال	F	درجه آزادی آزادی	مجموع مریعات مریعات میانگین مریعات	منبع تغییرات	تکرار
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
		/	/	/	
			/		

c.v. =% /

جدول شماره ۵- تجزیه واریانس درصد کاهش جرم.

سطح احتمال	F	درجه آزادی آزادی	مجموع مریعات مریعات میانگین مریعات	منبع تغییرات	تکرار
/	/	/	/	/	
		/	/	/	
			/		

c.v= /

جدول شماره ۶- مقایسه درصد کاهش جرم

تعداد	تعداد	مجموع مربوط	تغیرات
بلانگن اخراج از میار (SD)	میار (SE)	اخراج از خطأ (SE)	
/	/	/	گروه
/	/	/	گروه
/	/	/	

با اندازه‌گیری و تجزیه واریانس مقاومت فشار موازی با الیاف، مقاومت به سختی و درصد کاهش جرم نمونه‌ها در تیمارهای مختلف، تنش به میزان حداقل نمونه‌های شاهد از نمونه‌های دوام طبیعی و اشباع شده با سلکور بیشتر و در سطح ۵ درصد معنی‌دار شده است. بر اساس آزمون دانکن نمونه‌های شاهد در گروه A و اشباع شده با سلکور در گروه AB و دوام طبیعی در گروه B قرار گرفتند.

مقاومت به سختی نمونه‌های شاهد از نمونه‌های دوام طبیعی و اشباع شده با سلکور بیشتر و در سطح کمتر از یک درصد معنی‌دار شده است. بر اساس آزمون دانکن نمونه‌های شاهد در گروه A و اشباع شده با سلکور و دوام طبیعی در گروه B قرار گرفتند.

با اندازه‌گیری و مقایسه کاهش جرم نمونه‌ها با یکدیگر، مشخص شد که قارچ در مورد نمونه‌های اشباع شده با سلکور تاثیری نداشت و در مورد نمونه‌های دوام طبیعی باعث کاهش جرمی به میزان حدود ۵ درصد شد که متناسب با طول عمری در حدود ۱۵-۲۰ سال است. بدین ترتیب و بر اساس معیار Findly این گونه جزء چوبهای با دوام محسوب می‌شود که کد دوام طبیعی آن B .

تمام نمونه‌های گونه راش که به عنوان پیش آزمایش در محل نصب شده بودند، کاملاً توسط موریانه‌ها تخریب شده، به طوری که می‌توان میزان خسارت را ۱۰۰ درصد اعلام نمود. نمونه‌های شاهد گونه *E. comaldulensis* پس از ۷ سال نصب، آثار تخریب

سطحی دو مدل از نمونه‌ها مشاهده گردید که میزان آن را می‌توان حدود ۳۰ درصد اعلام نمود. قابل ذکر است که در همه نمونه‌ها آثار خسارت قارچی نیز نمایان بود. علی‌رغم اینکه حضور موریانه‌ها در اطراف محل نصب نمونه‌ها چشمگیر است، در نمونه‌های اشباع شده بکریوزت و سلکور پس از ۵ سال هیچگونه آثار تخریبی مشاهده نگردید.

منابع مورد استفاده

- زاده ع، فخریان ع. پایی، ف، و صدرایی نجفی ن، ۱۳۷۹. تحقیقات چوب و کاغذ ایران، شماره ۲- ثابتی، ح، ۱۳۵۵. جنگلهای، درختان و درختچه‌های ایران. انتشارات سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی،
- ۳- جوانشیر، ک، ۱۳۵۱. اکالیپتوس. انتشارات دانشگاه تهران،
- ۴- حبیب پور، ب، ۱۳۷۳. بررسی فون، زیست شناسی و اهمیت اقتصادی موریانه‌های استان خوزستان. دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
- ۵- حجازی، ر، ۱۳۶۵. خلاصه بررسی مقایسه‌ای مقاومت طبیعی چوب عادی و درون چوب نادرست راش ایران در مقابل حملة موریانه. زیتون، شماره ۶۶، ص
- ۶- عرب تبار فیروزجایی، ح. ۱۳۷۱. بررسی مقایسه‌ای چوب درون و چوب برون بلند مازو در حالتی‌ای طبیعی و اشیاع شده با کثروزت در بیخرب قارچی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران.
- ۷- کاظمی، م. ۱۳۶۶. بررسی گونه‌های چوبی در برابر حملة قارچ رنگین کمان. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس.
- ۸- کریمی مزرعه شاهی، ع. ۱۳۶۸. بررسی دوام چوب راش در حالتی‌ای طبیعی و حفاظت شده با نمکهای محلول در آب دریارج رنگین کمان. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس.
- 9- Barnacle, J. E., Cerffield, J.W. and Miller, L.R., 1992. Attack of oil-Creosote treated rail sleepers of Karri (*Eucalyptus diversicolor* by *Microcerotermes* spp. in north western Australia. Material und Organismen, 27: 1, 31-45.
- 10- Bhandari, K. S. and Bist, V., 1989. Effect of *Coriolus versicolor* on physico-chimical properties of *Eucalyptus globulus* wood. Wood Sience and Technology, 23: 163-169.

- 11- Hanif, G., Chaudhry, MI., Farooq, M. and Eahmatullah, J., 1989. Preliminary studies on antitermetic properties of common woods of Pakistan and their extractives. *Pakistan Journal of Forestry*, 38: 3, 167-173.
- 12- Rokova, M. and Konabem C., 1990. Assesment of untreated papua New Guinea timbers for resistance to subterranean termites. *Klinki* 4, 2, 19-27.
- 13- Tsunoda, K. and Nishimoto, K., 1986. Japanese standardized methods for testing effectiveness of chemicals against termite attack. The international research group on wood presarvation, 1290, 21p.

